

**DRYKO HIDRORREPELENTE ACQUA**

**Dryko Hidrorrepelente Acqua** é um líquido opaco, à base de silano-siloxano disperso em água, pronto para uso.

**CAMPOS DE APLICAÇÃO**

Recomendado para proteção de superfícies verticais como fachadas, muros revestidos com argamassa, pedras naturais, tijolos, concretos aparentes e em telhas de fibrocimento.

**ENSAIOS**

	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>
Massa Específica	1,00 a 1,10 g/cm <sup>3</sup>
Tempo de secagem entre demão	2 à 3 horas
Viscosidade Copo Ford 4	12 a 18 s
Aspecto	Líquido Branco opaco

**PREPARO DA SUPERFÍCIE****Preparação da superfície:**

As superfícies deverão estar limpas, secas, isentas de óleos, graxas, pinturas, desmoldantes, contaminantes, poeiras e partículas soltas de qualquer natureza. Recomenda-se proteger esquadrias, juntas, vidros, etc. próximos à área que receberá a aplicação do produto. Quando necessário executar a limpeza da área com hidro jateamento ou jateamento abrasivo.

É necessária a realização de ensaios prévios para aplicação sobre superfícies rústicas, com alta porosidade como algumas pedras naturais e de blocos de concreto.

Não lavar o substrato com detergente, produtos ácidos ou alcalinos eles afetam a qualidade e desempenho do produto

Detergentes diminuem a capacidade de repelência do produto. Os produtos ácidos/alcalinos levam à formação de sais e o aparecimento de eflorescências na superfície. Desplacamentos de concreto devem ser previamente reparados. Fissuras com abertura superior a 0,2 mm devem ser tratados com estucamento.

A idade mínima de cura do substrato deve ser de 28 dias.

**APLICAÇÃO**

Tintas à base de cimento, cal ou outras tintas minerais não podem ser utilizadas sobre o produto. Alguns tipos de pedras naturais podem apresentar leve escurecimento. Não recomendado para pressão hidrostática, contato permanente com água ou estruturas enterradas.

Misturar o produto por aproximadamente 3 minutos antes da aplicação.

Para aplicação à temperatura ambiente e do substrato deve estar entre 10 a 30 °C.

O produto deve ser protegido por no mínimo 6 horas após a aplicação.

Aplicar 1ª demão farta, a ponto de escorrer, de cima para baixo, utilizando pincel, trincha, rolo ou pulverizador de baixa pressão. Antes da secagem total aplique a 2ª demão (úmido sobre úmido) nas mesmas condições descritas para a primeira. Sujeito a variação de consumo conforme a superfície. Recomendamos o teste prévio.

**CONSUMO**

Tijolo aparente 0,15 a 0,50 litros/ m<sup>2</sup>/ demão  
Concreto aparente 0,15 a 0,35 litros/ m<sup>2</sup>/ demão

**EMBALAGEM**

Galão de 3,6 kg  
Balde com 18 kg

**VALIDADE E ARMAZENAMENTO**

Validade do produto é de 12 meses a partir da data de fabricação, desde que armazenado na posição vertical, na embalagem original e intacta, em local seco, bem ventilado e longe do calor sob temperatura de no máximo 25 °C.

Garantimos a qualidade de nossos produtos contra defeitos de fabricação. Não assumimos a responsabilidade pelo mau desempenho da obra em função do uso incorreto e devido não termos o controle direto sobre a aplicação. O produto deve ser aplicada por profissional habilitado e em conformidade com as instruções de nosso boletim técnico e de Ficha de Segurança do Produto.

## **MANUSEIO E SEGURANÇA**

- Recomendamos observar as normas de segurança estabelecidas pelos órgãos competentes e o uso de EPIs adequados como luvas e óculos de segurança.
- O produto não deve ser ingerido e nem entrar em contato com a pele ou os olhos.

- Em caso de ingestão acidental, não forçar vômito. Em contato com os olhos, lavar bem com água durante um período médio de 10 a 15 minutos. Em contato com a pele, lavar bem com água e sabão e utilizar creme hidratante. Caso o problema persista, procurar auxílio médico.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Para mais informações sobre manuseio e segurança, consulte a FISPQ do produto, disponível em nosso site – [www.dryko.com.br](http://www.dryko.com.br)